



Dynacoat Extra Speed- D1.08.01 2017-6-19

Beskrivelse: Dynacoat Extra Speed er en accelerator, udviklet til at forkorte tørretiden og gennem hærningen for Dynacoat's Clear 9000, kan anvendes til spot og del reparationer.

Blandeforhold Clear 9000		2	Dynacoat Clear 9000
		1	420 Hærder
		10%	Extra Speed

Blandepind:



Dynacoat blandepind
No. D1

Sprøjtepistol:



Dyse:
1.2-1.4 mm


Sprøjtetryk:
1.7-2.2 bar

Påføring:



2 x 1 Lag
Påfør 1 tyndt sammenhængende lag, Afluft i 3 -5 min. og påfør 1 fuldt flydende lag.

Afluftning:



Imellem lagene
Før tørringen

3-5 min ved 20°C
5-10 min ved 20°C

Tørring:



Blandet med Extra Speed:


	20°C	60°C*
Clear 9000	45 min.	20 min.
Enme temperatur		

For mere information se det tekniske datablad for klarlakken.

Dynacoat Clear 9000

D1.05.16

Bemærk: Anvend ikke Extra Speed ved en temperature højere end 25 °C



Kun til professionel brug

VIGTIGT Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vores nuværende viden og på gældende lovgivning. Oplysningerne er ikke udtømmende.

Enhver brug af produktet til andet formål end det der er angivet i det tekniske datablad sker på brugerens eget ansvar, medmindre der inden brugen er indhentet skriftlig bekræftelse fra os om produktets egnethed til det angivne formål.

Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det teknisk datablad, hvis disse er tilgængelige.

Råd og udsagn om produktet givet fra os er ifølge vores viden korrekte, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller tilstanden af underlaget eller de mange faktorer der påvirker brug og påføring af produktet. Medmindre andet er skriftligt oplyst fra vores side, påtager vi os derfor intet ansvar for produktets ydeevne eller for tab eller skade forårsaget af brug af produktet.

Alle produkter udbudt/leveret og teknisk rådgivning er genstand for vores almindelige salgsvilkår og -betingelser. De bør anmode om en kopi af disse dokumenter og gennemgå dem grundigt.

Der tages forbehold for ændringer i dette datablad, som følge af ny viden og vores politik om løbende udvikling.

Det er brugerens ansvar at kontrollere at dette datablad er det senest udsendte før produktet anvendes.

Varemærker nævnt i dette datablad tilhører Akzo Nobel.

Hovedkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

