

Dynacoat Antigrauel (Stenslagsbeskyttelse) – D2.01.01

12-08-2021

Quick Guide



Affedt

Produkt:


**Dynacoat Antigrauel
"stenslagsbeskyttelse."**



(Underkop)
4 mm
2-4 bar

Beskrivelse:

1K (Sprøjteklar) overlakérbar flexibel primer / fylder til beskyttelse mod stenslag. Den giver en hård, men fleksibel overflade og beskytter mod rust, salt og vandindtrængning. Høj kvalitet og hurtigt tørende.



5 min

Produkt og tilbehør:

Dynacoat Antigrauel "stenslagsbeskyttelse"

Råmateriale:

En blanding af syntetiske bindemidler



1 time ved
20°C

Egnede underlag:

Eksisterende lakker, OEM electrocoat, bart stål, zink, behandlet stål, galvaniseret stål, aluminium, washprimer, EP primer, polyesterspartel, polyester laminat og plastik. På plastik foretages en vedhæftningstest.

Alle toplakker

Forbehandling:

Affedt overfladen og slib med P180.

Viskositet:

Sprøjteklar tykflydende.

Sprøjtepistol og sprøjtetryk

Sprøjte:
Overkop:

Dyse:
4 mm

Sprøjtetryk:
2-4 bar

Påføring:

Omryst dåsen grundigt inden anvendelsen. Påfør 2 - 3 lag, afluft i 5 min ved 20°C imellem lagene. Fylder eller toplak kan påføres efter 1 time ved 20°C

Lagtykkelse:

100 µm pr lag

Teoretisk rækkeevne:

3½ m² / liter pr. lag

Bemærk: Den teoretiske rækkeevne afhænger af flere faktorer: Emnets form, overfladens struktur, påføringsmetode og påføringsforhold.

Rengøring af værktøj:

Wilco cellulosefortynder

Tørring:

1 time ved 20°C

TECHNICAL INFORMATION

Kan overlakeres med :	Fylde eller toplak
Lagerholdbarhed:	12 måneder i en temperatur imellem 5°C og 40°C
VOC	EU grænseværdien for dette produkt (produkt kategori: IIB.e) i sprøjteklar tilstand er maks 840 g / liter VOC. VOC indholdet i det sprøjteklare produkt er maks. 538 g / liter.

Til professional brug. (Se Sikkerhedsdatabladet).
Se teksten på produktetiketten.

Ved anvendelsen af dette produkt er det foreskrevet, at opfylde de nationale regulativer for helbred og sikkerhed under arbejdet udførsel, og at overholde affaldshåndteringslovgivningen.

Akzo Nobel Car Refinish AB.

Adresse: Mediavägen 1

S-135 27 Tyresö Sverige

Postboks: Box 224

Tel: 0046 850304100

KUN TIL PROFESSIONEL BRUG MED EGNET HELDBEREDS OG SIKKERHEDSUDSTYR.

VIGTIGT: Informationen i dette datablad er ikke beregnet til at være udtømmende, men er baseret på nuværende viden og nuværende lovgivning, alle personer der anvender dette produkt for ethvert andet formål, end specifikt anbefalet i dette tekniskdatablad uden først at få en skriftlig godkendelse fra os som leverandør af produktet til de oprindelige formål, anvender produktet for sin egen risiko. Det er altid forbrugerens ansvar at tage alle nødvendige trin for at opfylde kravene i de lokale regler og lovgivninger. Læs altid sikkerhedsdatabladet og det tekniskdatablad for dette produkt. Alle anvisninger vi giver eller udtalelser lavet vedrørende dette produkt af os (Skriftlig i dette datablad eller andre steder), er opgivet ud fra vores bedste viden, men vi har ingen kontrol over kvaliteten eller beskaffenheden af underlaget, eller de mange andre faktorer der har effekt for anvendelsen og påføringen af dette produkt. Derfor med mindre vi har en skriftlig aftale, kan vi ikke acceptere noget ansvar overhoved for egenskaberne af dette produkt eller nogen form for tab eller skade opstået under anvendelsen af dette produkt. Alle produkter leveret og tekniske forskrifter er opgivet ifølge vores standardbetingelser og salgsbetingelser. Du bør spørge efter en kopi af dette dokument og gennemgå det omhyggeligt. Informationerne i dette datablad er under opdatering fra tid til anden i lyset af erfaringer og vores politik om løbende udvikling. Det er forbrugerens ansvar at sikre, at dette datablad er det korrekte forud for anvendelsen af produktet.

Lakeringsproduktmærker nævnt i dette datablad er varemærker af eller med licens af Akzo Nobel.

Hovedkontor:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoat.com



AkzoNobel

